



miranda
TEXTILES

VERDO I

art. 206356 AN



PODUSZKI
PILLOWS



SOFY
SOFAS



PANELE
PANNELS



KRZESŁA
OFFICE CHAIR



WÓZKI
STROLLER



PES
RECYKLING



OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

IV 00044 IV

Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA | art. 206356 AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS | art. 206356 AN

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard	
Skład surowcowy / Composition	%	26% POLIESTER / 74 % POLIESTER RECYKLING	PN-P 04604	
Szerokość / Width	cm	155 cm	PN-EN 1773	
Masa powierzchniowa / Weight	g/m ²	304 ± 16	PN ISO 3801	
Przesuwalność w szwie / Seam offset	mm	osnowa ≤ 6 / warp ≤ 6 wętek ≤ 4 / weft ≤ 4	PN-EN ISO 13936-2	
Siła zrywająca / Tensile strength	N	osnowa ≥ 1410 / warp ≥ 1410 wętek ≥ 3036 / weft ≥ 3036	PN-EN ISO 13934-1	
pH ekstraktu wodnego / pH of water extract		4-8	PN-EN ISO 3071	
Odporności wybarwień na / Stain resistance due to	stopień / grad	Pot kwaśny / Acidic sweat	Zabrudzenie bieli ≥ 4 Soiling of white color ≥ 4	PN-EN ISO 105-E04
			Zmiana barwy ≥ 4-5 Color change ≥ 4-5	
		Pot alkaliczny / Alkaline sweat	Zabrudzenie bieli ≥ 4 Soiling of white color ≥ 4	PN-EN ISO 105-E04
			Zmiana barwy ≥ 4-5 Color change ≥ 4-5	
		Rozpuszczalniki organiczne / Organic solvents	W trakcie badań To be confirmed	PN-EN ISO 105-X05
			W trakcie badań To be confirmed	
		Plamienie wodą / Water spotting	Krawędź ≥ 4-5 Edge ≥ 4-5	PN-EN ISO 105-E16
			powierzchnia ≥ 4-5 Surface ≥ 4-5	
		Wodę / Water	Zabrudzenie bieli ≥ 4 Soiling of white color ≥ 4	PN-EN ISO 105-E01
			Zmiana barwy ≥ 4-5 Color change ≥ 4-5	
Pranie 40°C / Washing 40°C	Zabrudzenie bieli ≥ 4 Soiling of white color ≥ 4	PN-EN ISO 105-E01		
	Zmiana barwy ≥ 4-5 Color change ≥ 4-5			
		W trakcie badań To be confirmed	PN-EN ISO 105-B02	
		Tarcie suche ≥ 4 / Dry friction ≥ 4	PN-EN ISO 105-X12	
		Tarcie mokre ≥ 4 / Wet friction ≥ 4	PN-EN ISO 105-X12	
Zmiana barwy po 3000 suwów, stopień szarej skali / Color change after 3000 strokes, gray scale level		W trakcie badań To be confirmed	PN-EN ISO 12947-2:2017-02	
Odporność na zapalenie układu tapicerskiego / Upholstery ignition resistance		Źródło zapłonu: tlący się papieros W trakcie badań Ignition source: smoldering cigarette To be confirmed	PN-EN 1021-1:2014-12	
		Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapalki W trakcie badań Ignition source: eq match flame To be confirmed	PN-EN 1021-2:2014-12	
Odporność na ścieranie, liczba suwów / Resistance to abrasion, number of strokes		W trakcie badań To be confirmed	PN-EN ISO 12947-2:2017-02	
Skłonność do mechacenia i peelingu, średni stopień / Inclination to pilling and peeling, average grade		W trakcie badań To be confirmed	PN-EN ISO 12945-2:2002	